DESCRIPTIF

CHRYSO®Fluid Optima 206 est un superplastifiant de nouvelle génération, à base de polycarboxylate modifié particulièrement recommandé pour le béton prêt à l'emploi et les chantiers de génie civil.
CHRYSO®Fluid Optima 206 est destiné à créer une forte réduction d'eau et/ou une augmentation de l'ouvrabilité du béton. Il permet de réaliser des bétons avec un long maintien d'ouvrabilité sans retard de prise préjudiciable. Ainsi CHRYSO®Fluid Optima 206 peut être utilisé dans une gamme étendue de bétons.
CHRYSO®Fluid Optima 206 est particulièrement adapté à la formulation de bétons autoplaçants homogènes. CHRYSO®Fluid Optima 206 est compatible avec la majorité des ciments.

Caractéristiques		Conditionnement
* Nature : liquide * Densité : 1,046 ± 0,02 * Couleur : brun-vert * pH : 7 ± 2	* Teneur en ion CL^- : ≤ 0,1 % * Na2o équivalent : ≤1 % * Extrait sec (halogène) : 20,2 % ± 1 % * Extrait sec (EN 480-8) : 20 ,3 % ± 1 %	* Cubi de 1046 kg * Futs de 224 kg * Jerricans de 20 kg

Conformité

CHRYSO®Fluid Optima 206 est un superplastifiant – haut réducteur d'eau qui satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site internet.
CHRYSO®Fluid Optima 206 est également conforme au référentiel de certification NF085, dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme NF EN 934-2.
Adresse AFNOR - 11 avenue F. de Pressensé - 93571 Saint Denis La Plaine

APPLICATION

Domaines d'application

* B.P.E.
* Ouvrages d'art
* B.H.P, B.T.H.P.
* Bétons plastiques à très fluides
*Bétons autoplaçants

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

dernière modification : 2012

SODAP MAROC
Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94 26400 Had Soualem – B.P : 111
Tél. : 022 963 275/78 - Fax : 022 963 362 - E-mail : Sodap@sodapmaroc.ma
www.sodapmaroc.ma

Mode d'emploi

Plage de dosage : 0,3 à 3 kg pour 100 kg de ciment. CHRYSO®Fluid Optima 206 doit être ajouté de préférence dans l'eau de gâchage.Dans le cas d'un ajout différé sur le béton frais et dans un camion malaxeur, il est nécessaire de malaxer à grande vitesse 1 min par m^3 de béton (avec un minimum total de 6 min).

Selon les applications prévues, il est possible d'utiliser CHRYSO®Fluid Optima 206 en synergie avec d'autres adjuvants CHRYSO®.
L'efficacité de CHRYSO®Fluid Optima 206 doit être déterminée après des essais de convenance, prenant en compte les caractéristiques rhéologiques et les performances mécaniques souhaitées pour le béton.

Précautions

* Stocker à l'abri du gel.
* En cas de gel, le produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.
* Durée de vie : 9 mois

SECURITE

CHRYSO®Fluid Optima 206 est un produit sans danger. Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.chryso-online.com

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

dernière modification : 2012

Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94 26400 Had Soualem – B.P : 111
Tél. : 022 963 275/78 - Fax : 022 963 362 - E-mail : Sodap@sodapmaroc.ma
www.sodapmaroc.ma